



DESCRIPCIÓN

La Espuma de poliuretano multiusos GARY®, es auto-expansible, con una estructura de alta calidad que se cura reaccionando con la humedad. Es fácil de usar y una vez curado es aislante térmico y acústico con excelentes propiedades adhesivas.

Curada, seca rígidamente, se puede cortar y lijar.

APLICACIONES

Se emplea para aislar y sellar marcos de ventanas, juntas y umbrales de ventanas. Así mismo se emplea para fijar marcos de puertas de madera, para aislar y llenar huecos y diversas cavidades, tubos y conductos de aire acondicionado, sanitarios, calefacciones e instalaciones eléctricas.

Se usa también para fijar estructuras prefabricadas y paneles de aislamiento.

INDICACIONES DE USO

- Altamente inflamable, no acercar a ninguna fuente de calor.
- Aplicar preferiblemente con mascarilla de protección y gafas



CARACTERÍSTICAS

- Tiempo de secado al tacto: 12-16 minutos.
- Cortable (grosor de 30 mm): 30-40 minutos.
- Densidad: 20-25 Kg/m³.
- Clasificación de reacción al fuego: (DIN 4102-1) B3
- Retracción de volumen: 0%.
- Volumen de expansión: Hasta 30%.
- Punto de inflamación de la espuma curada: 400 °C.
- Conductividad térmica: 0,034 W/(m·K).
- Índice de reducción acústica $R_s, w60$ dB.

PRESENTACIÓN

Espuma de poliuretano. Bote de 700ml

- Unidades por caja: 12 uds.
- Cajas por palé: 28 (336 uds.).

 Ancho: cm | Largo: cm | Alto: cm

 10,60 Kg (Peso por caja)



DESCRIPTION

GARY® multipurpose polyurethane foam is self-expanding, with a high-quality structure that cures by reacting with moisture. It is easy to use and once cured it is thermal and acoustic insulator with excellent adhesive properties. Cured, rigidly dried, can be cut and sanded.

APPLICATIONS

It is used to insulate and seal window frames, gaskets and window sills. It is also used to fix wooden door frames, to isolate and fill gaps and various cavities, tubes and ducts for air conditioning, toilets, heating and electrical installations.

It is also used to fix prefabricated structures and insulation panels.

INDICATIONS OF USE

- Highly flammable, do not place near any source of heat.
- Apply preferably with a protective mask and glasses.



FEATURES

- Dry time to touch: 12-16 minutes.
- Cuttable (30mm thick): 30-40 minutes.
- Density: 20-25 Kg / m³.
- Fire reaction classification: (DIN 4102-1) B3
- Volume shrinkage: 0%.
- Expansion volume: Up to 30%.
- Flash point of cured foam: 400 °C.
- Thermal conductivity: 0.034 W / (m·K).
- Noise reduction index Rs, w60 dB.

DISPLAY

Polyurethane Foam.

- Units per box: 12 units.
 - Boxes per pallet: 28 (336 uds.).
-  Largeur: cm | Longueur: cm | Hauteur cm
-  10.60 Kg (Weight per box)



LA DESCRIPTION

La mousse polyuréthane polyvalente GARY® est auto-expansible, avec une structure de haute qualité qui durcit en réagissant avec l'humidité. Il est facile à utiliser et une fois durci, il est un isolant thermique et acoustique avec d'excellentes propriétés adhésives.

Durci, séché de manière rigide, peut être coupé et poncé.

APPLICATIONS

Il est utilisé pour isoler et sceller les cadres de fenêtres, les joints et les appuis de fenêtre. Il est également utilisé pour fixer les cadres de portes en bois, pour isoler et combler les interstices et diverses cavités, tubes et conduits pour la climatisation, les sanitaires, le chauffage et les installations électriques.

Il est également utilisé pour fixer des structures préfabriquées et des panneaux isolants.

INDICATIONS D'UTILISATION

- Facilement inflammable, ne pas placer à proximité d'une source de chaleur.
- Appliquer de préférence avec un masque de protection et des lunettes.



FONCTIONNALITÉS

- Temps de séchage au toucher: 12-16 minutes.
- Coupe (30 mm d'épaisseur): 30 à 40 minutes.
- Densité: 20-25 kg / m3.
- Classification de réaction au feu: (DIN 4102-1) B3
- Rétrécissement de volume: 0%.
- Volume d'extension: jusqu'à 30%.
- Point d'éclair de la mousse durcie: 400 °C.
- Conductivité thermique: 0,034 W / (mxK).
- Indice de réduction du bruit Rs, w60 dB.

PRÉSENTATION

Mousse de polyurethane.

Unités par carton: 12 unités.

Boîtes par palette: 28 (336 uds.).

 Largeur: cm | Longueur: cm | Hauteur cm

 10,60 Kg (Poids par boîte) Kg